

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi: 18.05.2018 - Sayfa 1/1

AL-H
Yüksek sıcaklık dayanımı
NSF onaylı
kokusuz ve tatsız

WEICON AL-H rulmanlı yataklar, sürgülü yataklar, birleşme yerleri, dingiller, frezeli miller ve lineer kılavuz sistemleri ve gres yağı için verilen tüm kayma hızlarında uygundur.

WEICON AL-H özellikle gıda teknolojisinde kullanım için uygundur.

**Teknik bilgiler**

Kısaltma (DIN 5152)	KPHC 1P -40
Kıvam tespiti (DIN 51818)	NLGI-Sınıf 1
Temel	Alüminyum kompleks sabune / Polialfaolefin
Renk	sarımsı, beyaz
O +20°C'de (+68°F) yoğunluk DIN 51759	0,93 g/cm ³
VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü	1.800 N
VKA-Test (DIN 51350) mal yükü	1.700 N
VKA-Test (DIN 51350) Dairesel kapak değeri (1 Min/1000)	0,6 mm
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Su dayanımı (DIN 5187)	1 - 90
Damlama noktası (IP 396)	> 200 °C arası
Kinematik viskozite (+40°C DIN 51562)	400 mm ² /s
Kinematik viskozite (+100°C DIN 51562)	40 mm ² /s
EMCOR-korozyon testi (DIN 51 82):	1 / 1
Uyumlu	NSF-H 1, LFGB § 31 u. § 21
Raf ömrü	24 ay
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +160 °C arası
ISSA-Kod	53.052.20/21

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklerini sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

IMPA-Kod

45 04 39/40

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri temizleyin.

İşleme

AL-H'yi eşit şekilde uygulayın.

Depolama

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Oksitleyici maddeler ile saklamayın. Kabı serin, iyi havalandırılan bir ortamda, kapağı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Önerilen depolama sıcaklığı: Oda ısısı.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik veriler talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

26500040-39	AL-H 400 g
26500100-39	AL-H 1,0 kg
26500500-39	AL-H 5,0 kg
26500925-39	AL-H 25,0 kg

Aksesuarlar:

10953001	İşleme spatulası, kısa
10953003	İşleme spatulası, uzun

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone (+65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
 info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr
 www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
 info@weicon.es

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com